

Elastokitt

Farbreferenz



Nr.	Farbe		310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
1	altweiß	RAL 9012	3552107700	20	3552109300	20
2	verkehrs- weiß	RAL 9016	3550187700	20	---	
3	reinweiß	RAL 9010	3550197700	20	---	
4	perlweiß	RAL 1013	3552607700	6	---	
5	elfenbein	RAL 1014	3551707700	6	---	
6	braunbeige	RAL 1011	3550467700	6	---	
7	ockerbraun	RAL 8001	3551507700	6	---	
8	oxidrot	RAL 3009	3553807700	6	---	
9	rehbraun	RAL 8007	3552997700	6	---	
10	nussbraun	RAL 8011	3550587700	6	---	
11	terrabraun	RAL 8028	3550567700	6	---	
12	graubraun	RAL 8019	3550577700	6	---	
13	tannengrün	RAL 6009	3551997700	6	---	
14	grauweiß	RAL 9002	3553167700	6	---	
15	lichtgrau	RAL 7035	3556307700	6	---	
16	kieselgrau	RAL 7032	3556487700	6	---	
17	steingrau	RAL 7030	3556497700	6	---	
18	telegrau	RAL 7046	3556597700	6	---	
19	anthrazit	RAL 7016	3551607700	6	---	
20	schwarz	RAL 9005	3550607700	6	---	
Sonderfarbe nach RAL / NCS			auf Anfrage		ab 150 Stk.	20

Palettenmenge 1200

600

■ Technische Daten

- spez. Gewicht / Dichteca. 1,2 g/cm³
- Shore-A-Härteca. 40
- Hautbildungca. 30 Min.
- Durchhärtungca. 2 – 3 mm/Tag
- Temperaturbeständigkeitca. -40 °C bis +150 °C
- Verarbeitungstemperaturvon +5 °C bis +40 °C
- Lagerungkühl und trocken
- Haltbarkeitje nach Farbe 6-9 Monate.

Weitere Informationen im
Produktdatenblatt

NORTHE
SPEZIAL - BAUSTOFFE