

EGO PRIMER	sind anwendungsfertige, lösemittelhaltige Grundieranstriche zur Verbesserung der Haftung von EGO-Dichtstoffen.
Anwendungsgebiete	Bei starker Beanspruchung durch Temperaturveränderung, Nässe, Zug, Druck, Scherung etc. sowie bei porösen Substraten und Kunststoffen.
Anwendungshinweise	Die zu grundierenden Oberflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Zur Entfernung von Fetten, Ölen, Wachsen und anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen empfehlen wir unser EGOVIT-Reinigungsspray. Aufgrund der chemischen Verschiedenheit sowie der unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit von Haftflächen kann kein "Universal-Primer" angeboten werden. Die auf der rückseitigen Anwendungstabelle aufgeführten Empfehlungen sind zusammengestellt aufgrund zahlreicher Versuche und jahrelanger praktischer Erfahrung. Bei speziellen Anwendungsfällen sind Vorversuche notwendig.
<b>für EGOSILICON</b>	<b>EGOCON FD</b> für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe wie Beton, Gasbeton, Faserzemente, Ziegel und dgl. <b>EGOCON FDK</b> für weniger saugende, neutrale und alkalische Untergründe sowie Hart-PVC. <b>EGOCON 790</b> für alle Metalle, Kunststoffe wie Acrylglas, Polycarbonat, Polyester sowie Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw. <b>EGOCON FDF</b> (nichtverfärbend) vorzugsweise für Marmor, Kunst- und Natursteinen.
<b>für EGO PS 50 / EGOFLOTT</b>	<b>EGOPLUS R</b> für poröse Untergründe sowie Metalle und verschiedene Beschichtungssysteme.
<b>für EGOCRYL</b>	<b>EGOPRIMER 390G</b> für Metalle und Hart-PVC <b>EGOPRIMER 390R</b> für poröse, saugende Untergründe sowie Lasuren, Fassadenfarben u. ä. Beschichtungen.
<b>für EGOFLEX</b>	<b>EGOPRIMER 400G</b> für glatte Untergründe <b>EGOPRIMER 400R</b> für poröse, saugende Untergründe
<b>für Butylbänder</b>	<b>EGO-Haftkleber</b> für poröse und problematische Untergründe wie z. B. Beton, Bitumen, rohes Eisen, Natursteine, Porenbeton u. ä.
Ablüfzeit	EGOCON, EGOPLUS, EGOPRIMER 390/400 30 Minuten EGO-Haftkleber 10 Minuten
Lieferformen	100 ml Flasche, 500 ml Dose, 5 l Kanister EGOPRIMER 400G/R 1 l Dose
Lagerung	geschlossene Originalgebinde kühl und trocken EGOCON 1 Jahr, EGOPLUS, EGOPRIMER und EGO-Haftkleber 6 Monate lagerfähig.

# Anwendungstabelle

	SILICON acetat	SILICON amin	SILICON oxim	SILICON alcoxy	PS 50	EGO- FLOTT	EGO- CRYL	EGO- FLEX	Butyl- bänder
Acrylglas	790	-	790/O	790	-	-	-	-	O
Acryllack	790/O	-	790K/O**	790/O	-	-	O		O
Alkydharzlack	O	-	O/**	O	O	O	O		O
Aluminium blank	790	790	790	790	-	+R	390 G	400 G	O
Aluminium Eloxiert	790/O	790/O	790/O	790/O	-	+R	390 G	400 G	O
Alu-pulverbeschichtet	790	-	790/O	790/O	-	+R	390 G	400 G	O
Beton	-	FD/FDK	FD/FDK	FD/FDK	+R	+R		400 R	HK
Bitumen	-	-	-	-	-	-	-	-	HK
Blei	-	790	790	790	-	+R	-		O/HK
Chlorkautschuklack	O	-	O	O	O	O	O		O
Chrom	-	790	790	790	-	-	-		O
DD-Lack	O	-	O**	O	O	O	O		O
Dispersionsfensterlack	790/O	-	O**	O	-	O	O	400 G	O
Dispersionsfassadenfarbe	-	790	790/O	790	+R	+R		400 G	O
Edelstahl (V2A) (V4A)	790	790	790	790	-	O/+R	-	400 G	O
Eisen	-	790	790	790	+R	+R	-	400 G	O/HK
Email	O	O	O	O	-	-	-		O
Epoxidharzlack	O	O	O	O	O	-	-	400 G	O
Faserzement	-	FD/FDK	FD/FDK	FD/FDK	+R	+R		400 R	O/HK
Fliesen glasiert	O	O	O	O	-	O	O	400 G	O
Fliesen unglasiert	-	FD/FDK	FD/FDK	FD/FDK	+R	O		400 R	O
Glas	O	O	O	O	O	O	-	-	O
Kupfer	-	790	790	790	-	O	-		O
Lasuranstrich	FDK/790	-	790/O	790/O	+R	+R		400 G	O
Marmor	-	-	FDF	-	-	-		400 G	O
Melaminharz (Resopal)	FDK/O	FDK/O	FDK/O	FDK/O	-	O	O		O
Messing	-	790	790		-	O	-		O
Naturstein / Kunststein	-	FD/FDK	FD/FDK		+R	+R		400 G	O/HK
Polykarbonat	790	-	790	790	-	-	-	-	O
Polyester (GFK)	790/O	-	790/O	790/O	-	-	-	400 G	O
Porenbeton	-	FD/FDK	FD/FDK	FD/FDK	+R	+R		400 R	HK
PVC-hart	FDK/790	-	FDK/790	FDK/790	-	O	390 G	400 R	O
Stahl blank	-	790	790	790	+R	+R	-	400 G	O
Stahl verzinkt	-	790-	790-	790	+R	+R	390 G	400 G	O
Styropor	-	-	O	-	-	-	O	-	O
Zinkblech	-	790	790	790	+R	+R	390 G	400 G	O
Zinkstaubfarbe	-	790	790	790	+R	+R	O	400 G	O

FD = EGOCON FD  
 FDK = EGOCON FDK  
 790 = EGOCON 790  
 FDF = EGOCON FDF  
 +R = EGOCON R  
 390 G = EGOPRIMER 390 G  
 400 G = EGOPRIMER 400 G  
 400 R = EGOPRIMER 400 R  
 HK = EGO Haftkleber

- = Anwendung wird nicht empfohlen  
 O = Anwendung ohne Primer  
 \* = Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüftung sorgen, da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr von Spannungsriß-Korrosion besteht.  
 \*\* = Silicon gut ablüften lassen, sonst besteht bei hellen Lacken Vergilbungsgefahr