

# EGOBON 2000



Qualitäts-  
Produkte

EGOBON 2000

ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband, das mit einer reißfesten Alufolie unlösbar kaschiert ist.

Aus dieser Verbindung ergeben sich optimale Eigenschaften.

- glatte Folienoberfläche
- mechanische Armierung
- kein Bimetalleffekt
- einfache Verarbeitung
- nicht korrodierend
- wasserdampfdiffusionsdicht
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5
- sofort funktionstüchtig
- lösungsmittel- u. bitumenfrei
- bitumenverträglich
- alterungs-, witterungs- und UV- beständig

Anwendungsgebiete

Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich.

Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit EGO Haftkleber zubehandeln (bitte Primertabelle beachten). Das notwendige Andrücken erfolgt mit Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Querverlegung im Dachbereich ist zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schnee- und Eislasten). Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO Produkten gewährleistet.

Materialbasis

Butylkautschuk  
Aluminium/Kunststoff-Verbundfolie

Dichte

1,5 g/cm<sup>3</sup> DIN EN ISO 10563

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +100 °C

Shore 00 Härte

ca. 45 DIN 53505

Druckfestigkeit

ca. 0,10 N/mm<sup>2</sup> DTU 39.4

Viskosität

standfest DIN EN 27390

Festkörpergehalt

>99 % DIN EN ISO 10563

μ-Wert

1200000 geprüft nach DIN53122

Sd-Wert(m)

Sd = μ x d d = Dicke des Bandes in (m)

Standardfarbe

grau

Standardabmessungen

Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rollen / Karton	Meter / Karton
1,2 x 40 mm	25	8	200
1,2 x 45 mm	25	6	150
1,2 x 50 mm	25	6	150
1,2 x 75 mm	25	4	100
1,2 x 100 mm	25	2	50

Sonderabmessungen auf Anfrage

Lagerung

bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt.  
Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.

09/12

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim