

# NEXOfix PE-Vorlegeband

## Glasvorlegeband

**Produktvorteile:**

- Anschmiegsam
- Feinporig
- Wasserabweisend
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Umweltfreundlich – chemisch neutral

**Produktbeschreibung:**

**NEXOfix PE-Vorlegeband** ist ein vielseitig einsetzbares Dichtungs- und Vorlegeband.

Es besteht aus selbstklebend ausgerüstetem, geschlossenzelligem Polyäthylen-Schaumstoff und zeichnet sich durch seine Feinporigkeit und besondere Anschmiegsamkeit aus. Diese Eigenschaften und eine gleichbleibende hohe Produktqualität ermöglichen rationelle und sichere Lösungen für ein breites Spektrum von Industrie- und Bauanwendungen.

**Lieferform:**

Rollenware, einseitig selbstklebend  
 Rollenlänge: 20 mtr (bei 2 – 3 mm Dicke)  
 Rollenlänge: 10 mtr (ab 4 mm Dicke)

**Farbe:**

anthrazit, weiss

**Sonderausführungen:**

- auf Anfrage, z.B.
- beidseitig selbstklebend
  - zugverstärkte Ausführung

**Anwendungen:**

**NEXOfix PE-Vorlegeband** ist bestens geeignet zum

- Abdichten
- Dämpfen
- Dämmen
- Weichlagern

Aufgrund seiner besonderen Produkteigenschaften ist **NEXOfix PE-Vorlegeband** vielseitig einsetzbar z.B. in den Bereichen

- Fensterbau
- Holz-, Massiv- und Fertigteilbau
- Trockenbau
- Klima- und Lüftungstechnik
- Metallbau
- Maschinen- und Apparatebau
- Waggon- und Containerbau

**Technische Eigenschaften:**

Materialbeschreibung	geschlossenzelliger PE-Weichschaumstoff
Stauchhärte: (ISO 844)	
Stauchung 10%	kPA 15
Stauchung 25%	kPA 35
Stauchung 50%	kPA 95
Temperaturbeständigkeit	ca. -40 °C bis ca. +80 °C
Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581)	W/mk 0,040 (bei 10 °C)
Wasseraufnahme (7 Tage)	< 1,0 Vol. %
Wasserdampfdurchlässigkeit (Dicke)	μ ~ 1,1 g/m <sup>2</sup> x 24 h (5 mm)
(23 °C, 0-85% r.F.) (ISO 1663)	
Brandverhalten (DIN 4102)	B2
Maßtoleranz (DIN 7715 P3)	Anforderung erfüllt

**HINWEIS:**

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.