

PROXAN®

-FB-Klebstoff 1



- Einkomponenten-Fugenbandklebstoff auf Basis Polysulfidpolymer
- zum Verkleben von PROXAN® - FB 1

Fugenbandklebstoff PROXAN®- FB-Klebstoff 1 ist ein pastöser, standfest und spachtelfähiger Einkomponenten-Kleber zur sicheren, abrutschfesten Verklebung vom Fugenband PROXAN®- FB 1.

Anwendung

Mit Fugenbandklebstoff PROXAN®- FB-Klebstoff 1 können Polysulfid-Fugenbänder abrutschfest auf einer Vielzahl von Materialien verklebt werden, insbesondere auch auf stark strukturierten Untergründen. Des Weiteren wird Fugenbandklebstoff PROXAN®- FB-Klebstoff 1 zur Abdichtung von Fugenbandstößen verwendet.

Als Dichtstoff ist Fugenbandklebstoff PROXAN®- FB-Klebstoff 1 nur bedingt einsetzbar, z. B. zur Abdichtung von Fenster-Anschlussfugen bis 10 mm Fugenbreite und im Solbankbereich.

Verarbeitung

Die Haftflächen beiderseits der mit Fugenband PROXAN®- FB 1 zu dichtenden Fuge sind von Schmutz, Staub, Fett, losen Bestandteilen, Mörtelresten und dergleichen zu reinigen. Aus grob strukturierten Haftflächen sind hervorstehende Teile (z. B. der Bekieselung) zu entfernen. Ist keine Fase oder Fasche vorhanden, sollte die Haftfläche links und rechts mit einem Abklebeband begrenzt werden. Dabei ist auf einen einheitlichen Fugenverlauf über die gesamte Fugenlänge zu achten (eventuell Lot fallen!). Die Haftflächen saugfähiger Untergründe sind mit Primer PROXAN®- CP-P, nichtporöse Untergründe, wie z. B. Metall, Klinker und verschiedene Kunststoffe, mit Primer PROXAN®- CP-G vorzubehandeln. Der Primer ist auf trockenen Untergrund aufzutragen und muss vor dem Klebstoffauftrag ablüften (PROXAN®- CP-P 30 min. bis 2 h, PROXAN®- CP-G 10 bis 30 min., temperaturabhängig).

Der Schlauchbeutel mit Fugenbandklebstoff PROXAN®- FB-Klebstoff 1 wird auf einer Seite aufgeschnitten und in eine Fließpistole eingelegt. Auf die mit Primer vorbehandelte Haftfläche wird nun so viel Fugenbandklebstoff PROXAN®- FB-Klebstoff 1 aufgetragen, sodass zwischen Bauteil und Band mindestens eine Schicht von 1 mm Klebstoff verbleibt. Die profilierte Klebezone des Bandes muss vollständig erfasst sein. Das Fugenband wird aufgelegt und angedrückt, wobei überschüssiger Klebstoff von innen nach außen auf das Abklebeband gestrichen wird.

Es ist zu beachten, dass bei grob strukturierten Untergründen das Band nicht in Vertiefungen des Bauteils gedrückt wird. Das Abklebeband ist vor Aushärten des Klebstoffs abzuziehen und der Randbereich gegebenenfalls nachzuglätten.

Der Klebstoffbedarf beträgt durchschnittlich 0,25 kg/lfm Fuge. Bei glatten Haftflächen, wie z. B. Klinkerfassaden, kann die Klebstoffmenge mit dem Faktor 0,6 optimiert werden, bei stark strukturierten Haftflächen, z. B. Waschbeton, mit dem Faktor 1,4.

Lieferform

Schlauchbeutel mit 550 ml Inhalt (ca. 1 kg)

12 ST / VE

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

Hersteller

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

– Ein Unternehmen der dga-Gruppe

Technische Daten

	PROXAN®- FB-Klebstoff 1
Polymerbasis:	Polysulfid
Verarbeitungszeit:	mind. 1 h (23 °C, 50 % RF)
Härtungszeit:	ca. 0,5 mm/ Tag (23 °C, 50 % RF)
Dichte:	ca. 1,8 g/cm ³
Shore-A-Härte:	ca. 30
Farbe:	grau, schwarz (analog PROXAN®- FB 1)

Lagerung

Trocken, bei Temperaturen unter + 25 °C im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Ausgehärteter Fugenbandklebstoff PROXAN®- FB-Klebstoff 1 kann als Siedlungsabfall entsorgt werden (Abfallschlüsselnummer 20 01 39).

Nicht ausgehärteter Fugenbandklebstoff ist besonders überwachungsbedürftiger Abfall und nach Abfallschlüsselnummer 08 04 09* zu entsorgen. Entleerte Schlauchbeutel sind als ungereinigte Verpackungen nach der Abfallschlüsselnummer 15 01 10 zu entsorgen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand und unseren bisherigen Erfahrungen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die wechselnden Gegebenheiten bei der Anwendung, die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen am Bau sowie die Vielzahl der Werkstoffe schließen einen Anspruch auf Haftung aus diesen Angaben aus. Die beste Sicherheit gegen mögliche Fehlschläge wird durch eigene Versuche zum vorgesehenen Anwendungszweck erreicht. Unsere Anwendungstechnik wird Sie gern beraten.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

Hersteller

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

– Ein Unternehmen der dga-Gruppe