



Körapur® 840

Allgemeine Eigenschaften

Technologie/Basis	Polyurethan (PU)
Produkttyp	Klebstoff
Aushärtung	Polyadditionsvernetzung
Mechanische Eigenschaften	Semistruktuell
Komponenten	Zweikomponentig
A-Komponente (Harz)	Körapur® 840
B-Komponente (Härter)	Köracur® TH 650 Köracur® TH 724
Farbe	Beige
Anwendungsfelder	Transportindustrie Automobilindustrie Bauanwendungen Industrieanwendungen
Typische Anwendungen	Seitenwand-, Boden- und Dachmontage im Nutzfahrzeugbau Sandwichelemente
Produktvorteile	Kein nennenswerter Volumenschwumpf Hohe Schlagzähigkeit Große Bandbreite an verfügbaren Topfzeiten



Technische Daten

Komp. A Körapur® 840

Physikalische Eigenschaften Dichte Farbe	1,55 g/cm ³ beige	DIN EN 542
Verarbeitungseigenschaften und Parameter Lagertemperatur Viskosität	15 °C bis 25 °C 420.000 mPa·s	Kö-Prüfmethode 100000

Komp. B Köracur® TH 650

Physikalische Eigenschaften Dichte NCO-Gehalt Farbe	1,23 g/cm ³ 31 % braun	DIN EN 542
Verarbeitungseigenschaften und Parameter Lagertemperatur Viskosität	10 °C bis 25 °C 300 mPa·s	Interne Norm HBF00869

**Komp. B Köracur® TH 724**

Physikalische Eigenschaften Dichte Farbe	1,25 g/cm ³ braun	DIN EN 542
Verarbeitungseigenschaften und Parameter Lagertemperatur Viskosität	10 °C bis 25 °C 70.000 mPa·s	Interne Norm HBF00869

Allgemein

Physikalische Eigenschaften Dichte Glasübergangstemperatur	1,50 g/cm ³ 30 °C	DIN EN 542 DIN EN ISO 6721-1
Verarbeitungseigenschaften und Parameter Mischungsverhältnis (Komp. A : Komp. B) nach Gewicht Mischungsverhältnis (Komp. A : Komp. B) nach Volumen Verarbeitungstemperatur Viskosität	5,0 : 1,0 4,0 : 1,0 15 °C bis 25 °C 45.000 mPa·s	Kö-Prüfmethode 100003; Köracur® TH 650
Aushärtung Topfzeit	2 min; 4 min; 8 min; 10 min; 12 min; 15 min; 20 min; 45 min	Kö-Prüfmethode 100178
Eigenschaften des ausgehärteten Materials Shore Härte (Typ D) Zugfestigkeit Bruchdehnung G ₁₀ -Modul Zugscherfestigkeit	56 12 MPa 30 % 80 MPa 18 MPa	DIN EN ISO 868 DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527 DIN EN 14869-2 DIN EN 14869-2; Substrate: ALU/ALU
Einsatzbedingungen Gebrauchstemperatur Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit	-160 °C bis 90 °C 120 °C	min. 60 min



Produkteigenschaften

Verarbeitung

Geeignete Substrate	Viele Aluminium-Legierungen Viele Stahl-Legierungen Viele Verbundwerkstoffe (z.B. CFK, GFK) Holz Beschichtete Oberflächen Viele weitere Substrate
Konsistenz	Standfest Pastös
Oberflächenanforderungen	Trocken Saubere Fettfrei Staubfrei
Applikationsmethoden	Aus Tandemkartuschen mit Statikmischer Aus Mischkartusche
Verarbeitungsgeräte und Verarbeitungszubehör	Mittels 2K-Misch- und Dosieranlagen
Produkt ist frei von	Lösemitteln Weichmachern

Reinigung

Reiniger für Werkzeuge	Körasolv® PU
------------------------	--------------

Zertifikate

Zertifizierungen und Konformitätserklärungen	Erfüllt die Anforderungen der International Maritime Organisation (IMO).
---	--

Hinweise

Feuchteempfindlichkeit	Die Klebstoffkomponenten dürfen vor und während der Verarbeitung nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Dies führt während der Reaktion zur Schaumbildung und verringert dadurch die Festigkeit der Klebung.
------------------------	---



Weitere Informationen

Lagerung

Körapur® 840 sollte innerhalb der auf dem Gebinde angegebenen Haltbarkeit verarbeitet werden. Angegebene Haltbarkeiten (siehe Artikeletikett) gelten nur für Material, das unter geeigneten Bedingungen gelagert wird (ungeöffnete Originalgebinde, empfohlene Lagertemperatur).

Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung unser Sicherheitsdatenblatt (SDB) für jedes Produkt.

Vorbereitung

Bei einigen Substraten ist eine mechanische Vorbehandlung und/oder ein Reiniger oder Primer erforderlich, um eine gute Haftung zu erreichen. Oberflächenanforderungen und geeignete Haftvermittler finden Sie im Abschnitt Produkteigenschaften dieses Datenblattes.

Verarbeitung

Prozessparameter können der Tabelle mit den technischen Daten entnommen werden. Niedrige Temperaturen führen zu einer temporär höheren Viskosität und daher niedrigeren Ausspritzmengen und längeren Aushärtezeiten.

Reinigung

Werkzeuge sollten unmittelbar nach Gebrauch gereinigt werden. Nachdem das Produkt ausgehärtet ist, kann es nur noch mechanisch entfernt werden. Geeignete Reinigungsmittel sind in der Tabelle mit den Produkteigenschaften zu finden. Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner für weitere Informationen.

Entsorgung

Informationen zur Entsorgung des Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt (SDB) zu finden.

www.hbfuller.com

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen (die Informationen) beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Nutzer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Dem Nutzer wird empfohlen, den spezifischen Kontext der gewünschten Nutzung zu prüfen und zu bewerten, ob der beabsichtigte Nutzungszweck jegliche rechtliche Vorgaben oder Patente verletzt. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

MITTEILUNG AN DEN NUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Verkaufsbedingungen von H.B. Fuller®** einverstanden. Sollten Sie diese Verkaufsbedingungen nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an, oder folgen Sie dem Link: <https://www.hbfuller.com/en/about-us/conditions-of-sale>. Diese Verkaufsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Auf jeden Fall gilt Folgendes: (1) **Die Gesamthaftung von H.B. Fuller® beschränkt sich** im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall **auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte**. (2) H.B. Fuller® **haftet nicht für Gewinnauffälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller® für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu.